

CyzoSeal PRO (КизоСил ПРО) – это готовое к применению средство для ухода за бетоном (*кюринг*). Служит для удержания влаги в свежесозданных бетонных конструкциях с целью эффективного набора прочности.

Область применения CyzoSeal PRO

- Полы с упрочненным верхним слоем
- Бетонные полы
- Полы с цветным упрочненным верхним слоем
- Фундаментные плиты
- Бетонные и цементные стяжки
- Ремонтные составы

Особенности и преимущества

CyzoSeal PRO действует по принципу запечатающего лака, создавая на поверхности тонкую мембрану с ограниченной проницаемостью для водяных паров. Благодаря этому в бетоне значительно дольше удерживается влага, необходимая для полноценной гидратации цемента, обеспечиваются оптимальные условия для твердения бетона и набора прочности.

CyzoSeal PRO может наноситься как на влажную, только что обработанную поверхность, так и на сухой бетон. Хотя поверхность бетона на момент нанесения *кюринга* может быть влажной, следует обратить внимание на недопустимость присутствия на ней воды.

Средство по уходу за бетоном **CyzoSeal PRO** препятствует образованию трещин на поверхности бетона, вызванных неравномерным или чрезмерно быстрым высыханием, повышает долговечность и износостойкость полов, увеличивает морозостойкость, уменьшает пыление и улучшает декоративные свойства бетонного пола.

Обработанные **CyzoSeal PRO** полы легко убираются, в меньшей степени подвержены загрязнению и инфильтрации воды, горючего и масел.

Инструкции по применению

Наносите **CyzoSeal PRO** на влажную чистую поверхность без луж.

Нанесение допускается сразу, как только возможно перемещение по бетонному полу без риска повредить поверхность. В случае затертого бетона или упрочнения – нанесение осуществляется во временном промежутке 2 – 4 часа после окончания затирки. При пониженных температурах рекомендуется увеличить интервал до 3 ч.

Для нанесения используйте распылитель или валик, старайтесь наносить материал равномерно, без луж и наплывов.

Не наступайте на области с уже нанесенным *кюрингом*. Пешеходные нагрузки допускаются через 24 часа после нанесения **CyzoSeal PRO**.

Не допускайте попадания воды (осадков, росы) на поверхность с еще не высохшим материалом.

Очистка инструмента и тары осуществляется с помощью толуола или ксилола. Не используйте воду и растворители.



Технические характеристики

Вид и состояние:	прозрачная бесцветная жидкость
Содержание сухого вещества:	18%
Диапазон температур применения:	от +5 °C до +35 °C
Время высыхания на отлип:	120 минут (зависит от условий)
Время полной полимеризации:	24 часа
Расход при нанесении валиком:	100 – 150 г/м ²
Расход при нанесении распылителем:	100 – 120 г/м ²
Содержит растворители:	да
Объем тары:	20 л, 200 л
Срок годности с даты производства:	12 месяцев

Меры предосторожности

Наносить **CyzoSeal PRO** следует в хорошо проветриваемом или вентилируемом помещении с соблюдением правил противопожарной безопасности. Не применять и не хранить вблизи источников открытого пламени, не курить. Хранить при температуре не более + 40 °C, защищать от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать попадания в материал влаги, тару с неполностью использованным материалом плотно закрыть.

Не вдыхать пары материала. Избегать попадания на открытые участки кожи, в глаза и на слизистые оболочки. При работе использовать СИЗ.

Материал для профессионального использования.

Паспорта безопасности и другая дополнительная информация предоставляются по запросу.